

+25.07.2014

RIAG Seal 981

Topcoat

RIAG Seal 981 ist ein dünner, wässriger Topcoat.

Eigenschaften

- Dünne Schichten
- Anwendung in vielen Applikationen möglich

Ansatz

RIAG Seal 981 Additive (Dichte = 1,0 g/mL)

Wasser

Zeit

Trommel

200 – 400 mL/L

600 – 800 mL/L

10 – 20 s

Gestell

50 – 200 mL/L

800 – 950 mL/L

10 – 20 s

Der Prozess kann im Tauch-Schleuder-Verfahren, wie auch im reinen Tauchverfahren durchgeführt werden.

Ansatz des Topcoates

RIAG Seal 981 wird gemäss Vorversuchen in der Prozesswanne angesetzt. Die zu verwendenden Mengen an Wasser und **RIAG Seal 981 Additive** werden in der Prozesswanne gut gemischt. Die Lösung ist nun einsatzbereit.

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt und die allgemeinen Anweisungen für den Umgang mit Chemikalien. Chemikalien dürfen nicht unter 10 °C gelagert werden.

Arbeitsbedingungen

Temperatur:	18 – 30 °C (Raumtemperatur)
Zeit:	10 – 20 s (Abtropfzeit 20 – 30 s)
pH-Wert:	≥ 8 – ≤10 , regelmässige Kontrolle ist normalerweise nicht notwendig, falls keine sauren Lösungen eingeschleppt werden. Zur Korrektur wird Ammoniak verwendet.
Trocknung:	40 – 100 °C

Prozessfolge

1. Zink oder Zink-Nickel
2. Wasserspüle
3. Wasserspüle
4. Voraktivierung nur bei Zink (0,3 – 1,0 % Salpetersäure)
5. Wasserspüle
6. **RIAG Pass**
7. Standspüle
8. DI Wasserspüle
9. **RIAG Seal 981**
10. Trocknen bei 40 – 100 °C

Abwasserhinweis

Die Abwässer sind den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend aufzubereiten, bevor sie in die Kanalisation gelangen.

Haftung

Die vorliegende Betriebsanleitung wurde unter Berücksichtigung des Stands der Technik sowie der geltenden Normen erstellt und beruht auf langjährigen Erkenntnissen und Erfahrungen von RIAG. Das Einhalten dieser Betriebsanleitung und der beschriebenen Methoden beim Kunden/Anwender können von RIAG nicht überwacht werden. Das Arbeiten mit Produkten von RIAG muss den örtlichen Verhältnissen entsprechend angepasst werden. Insbesondere bei Nichtbeachtung der vorliegenden Betriebsanleitung, unsachgemässer Anwendung der Methoden, eigenmächtigen technischen Veränderungen, fehlender oder mangelhafter Wartung der technischen und notwendigen Geräte/Apparaturen und beim Einsatz von nichtqualifiziertem Personal übernimmt RIAG keine Haftung für Schäden, Verluste oder Kosten. Für durch RIAG oder ihre Erfüllungsgehilfen entstandene Schäden haftet RIAG nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

RIAG behält sich zudem das Recht vor, ohne vorherige Mitteilung Änderungen bezüglich der Produkte, Methoden und Betriebsanleitung vorzunehmen.

Wir liefern und leisten zu den im Internet unter www.riag.ch einsehbaren Allgemeinen Lieferbedingungen der Vereinigung Lieferfirmen für Oberflächentechnik VLO (Link „AGB“, Dokument „RIAG Oberflächentechnik AG (Wängi, Schweiz) 53 KB“ Version 1/2014), die wir Ihnen auf Anforderung auch gerne zusenden.

Auf dieses Geschäft findet das materielle Schweizer Recht (Obligationenrecht) unter Ausschluss des Kollisionsrechts und völkerrechtlicher Verträge, insbesondere des Wiener Kaufrechts, Anwendung.

RIAG Oberflächentechnik AG
Murgstrasse 19a
CH- 9545 Wängi
Tel. + 41 (0) 52 / 369 70 70
Fax + 41 (0) 52 / 369 70 79
www.riag.ch
info@riag.ch

Analytik

RIAG Seal 981 Additive kann durch eine gravimetrische Analyse einfach bestimmt werden. Die eingewogene Probe wird bei 105 °C bis zur Gewichtskonstanz (ca. 30 Minuten) getrocknet. Das Produkt sollte denselben Rückstand wie beim Neuansatz aufweisen.