

riag Oberflächentechnik AG · Postfach 169 · CH-9545 Wängi TG

07.09.2021

riag Clean 601

Universell einsetzbares Entfettungsverfahren

Das **riag Clean 601** ist ein alkalisches Entfettungsverfahren, welches für Eisen- und Nichteisenwerkstoffe eingesetzt wird.

Eigenschaften

- Pulver
- Geeignet für Aluminium, Magnesium, Buntmetalle und Eisenwerkstoffe
- Alkalisch
- Emulgierend oder demulgierend (in Kombination mit riag Clean*)

Inhaltsstoffe

- Silikate
- Phosphate
- Carbonate

Ansatzwerte für riag Clean 601

	Ultraschall		Tauchen		Dampfstrahl	
riag Clean 601 Salt	10 -	30 g/L	20 –	50 g/L	30 -	50 g/L
riag Clean*	2 -	6 mL/L	4 –	10 mL/L	0 -	2 mL/L
Temperatur	40 -	70 °C	60 –	80 °C	70 –	90 °C
Zeit	1 –	5 min	1 –	10 min		

riag Clean*: für die beste Lösung, kontaktieren Sie unseren Aussendienst.

riag Oberflächentechnik AG

Ansatz

Der Behälter wird zu ²/₃ mit Wasser gefüllt und auf ca. 40 °C aufgeheizt. Anschliessend wird die benötigte Menge **riag Clean 601 Salt** vorsichtig zugegeben und eingerührt, bis sich das Salz vollständig aufgelöst hat. Zuletzt wird **riag Clean*** zugefügt und auf das Endvolumen aufgefüllt. Nach Erreichen der Arbeitstemperatur ist der Elektrolyt betriebsbereit.

Betriebsparameter

Bewegung: Eine Bewegung der Werkstücke ist empfehlenswert. Sie unterstützt die

Reinigungswirkung.

Badbehälter: Bei Einsatz von Ultraschall, hochlegierter Stahl

Heizung: Hochlegierter Stahl- oder Glastauchbadwärmer, thermostatisch

gesteuerte Temperaturregelung empfehlenswert

Absaugung: Empfohlen

Wasser: Um eine möglichst lange Standzeit und einen problemlosen Einsatz zu

gewährleisten, empfehlen wir den Einsatz von Umkehrosmose-,

vollentsalztem- oder entionisiertem Wasser.

Instandhaltung

riag Clean 601 kann je nach Anwendungsfall mit unterschiedlichen Konzentrationen angesetzt werden. Jedoch muss die Arbeitskonzentration bei Neuansatz durch eine Massanalyse kontrolliert bzw. festgelegt werden. Die Ergänzung des **riag Clean 601** und des **riag Clean*** sollte immer im gleichen Verhältnis erfolgen, wie beim Ansatz der Abkochentfettung. Normalerweise beträgt das Verhältnis 5:1.

Umweltschutz/Sicherheitshinweise

Konzentrate sowie Spülwässer sind den örtlichen Bestimmungen entsprechend aufzubereiten bzw. zu entsorgen. Angaben entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Haftung

Die vorliegende Betriebsanleitung wurde unter Berücksichtigung des Stands der Technik sowie der geltenden Normen erstellt und beruht auf langjährigen Erkenntnissen und Erfahrungen von riag. Das Einhalten dieser Betriebsanleitung und der beschriebenen Methoden beim Kunden/Anwender können von riag nicht überwacht werden. Das Arbeiten mit Produkten von riag muss den örtlichen Verhältnissen entsprechend angepasst werden. Insbesondere bei Nichtbeachtung der vorliegenden Betriebsanleitung, unsachgemässer Anwendung der Methoden, eigenmächtigen technischen Veränderungen, fehlender oder mangelhafter Wartung der technischen und notwendigen Geräte/Apparaturen und beim Einsatz von nichtqualifiziertem Personal übernimmt riag keine Haftung für Schäden, Verluste oder Kosten. Für durch riag oder ihre Erfüllungsgehilfen entstandene Schäden haftet riag nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

riag behält sich zudem das Recht vor, ohne vorherige Mitteilung Änderungen bezüglich der Produkte, Methoden und Betriebsanleitung vorzunehmen.

riag Clean 601 Seite 2 / 4

Wir liefern und leisten zu den im Internet unter <u>www.riag.ch</u> einsehbaren Allgemeinen Lieferbedingungen der Vereinigung Lieferfirmen für Oberflächentechnik VLO (Link "AGB", Dokument "Allgemeine Lieferbedingungen", Version 5/2018), die wir Ihnen auf Anforderung auch gerne zusenden.

Auf dieses Geschäft findet das materielle Schweizer Recht (Obligationenrecht) unter Ausschluss des Kollisionsrechts und völkerrechtlicher Verträge, insbesondere des Wiener Kaufrechts, Anwendung.

riag Oberflächentechnik AG Murgstrasse 19a CH-9545 Wängi T +41 (0)52 369 70 70 F +41 (0)52 369 70 79 riag.ch info@riag.ch

riag Clean 601 Seite 3 / 4

riag Oberflächentechnik AG

Analytik (Analysenmethode riag Clean 601)

Probenvorbereitung: Badprobe an gut durchmischter Stelle entnehmen, auf RT abkühlen.

Reagenzien: Salzsäure 1 mol/L

Methylorange 0,1 % wässrig

Durchführung: 50 mL Elektrolyt riag Clean 601 in ein

250 mL Becherglas pipettieren

100 mL deion. Wasser zugeben

5 Tropfen Methylorange Indikator beifügen

Titrieren mit Salzsäure 1 mol/L von gelb nach rot

Berechnung: riag Clean 601 Salt (g/L) = Verbrauch in mL x 2,00

Wenn der Elektrolyt trotz ständiger Aufrechterhaltung der Sollwerte nicht mehr einwandfrei entfettet, so ist er ausgearbeitet und muss neu angesetzt werden.

Achtung:

Die Zugabe anderer nicht in dieser Betriebsanleitung genannter Chemikalien kann zu Störungen und nachteiliger Beeinflussung des Elektrolyten und der Qualität der behandelten Oberfläche führen.

riag Clean 601 Seite 4 / 4